

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Allover Top

HYDROFOBNÍ OCHRANNÝ LAK PRO JEDNOSLOŽKOVÝ SYSTÉM ALLOVER



SÉRIE 896

ALLOVER TOP - V.2024-10-08

POPIS

ALLOVER TOP je průsvitná vodou rozpustná ochranná vrstva pro SYSTÉM ALLOVER s polomatným finálním efektem. Zaručuje vysokou odolnost vůči vodě, horkým i studeným kapalinám a mnohým látkám, které se běžně používají v rezidenčním a v restauračním oboru.

INFORMACE O POUŽITÍ

Díky svým charakteristikám představuje odpověď na četné esteticko-výkonnostní potřeby v obývacích pokojích, koupelnách, kuchyních, restauracích, pracovnách/kancelářích, předváděcích místnostech, prostorách pro zdraví a pohodu a lze jej použít také pro dekoraci doplňků bytového zařízení.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: silanizovaný akrylový kopolymer ve vodní emulzi.
- Rozpouštědlo: voda.
- Vzhled: čirá kapalina.
- Objemová hmotnost podle UNI EN ISO 2811-1: 1,06 ±0,05 kg/l.
- Odolnost vůči otěru TABER - brusné kotouče CS17 1 000 g, 200 ot./min při 7 g: < 30 mg.
- Odolnost povrchů vůči studeným kapalinám podle EN 12720:2013: třída B do 1 hodiny; dosažená třída podle CEN/TS 16209:2022 C.
- Nařízení CE 852/2004 ve shodě se Systémem analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP)
- Odolnost koleček kancelářských židlí vůči otěru podle EN 425:2006: vhodný s kolečky měkkého typu, specifickými pro parketové podlahy.
- Odolnost povrchů vůči vlhkému teplu podle UNI EN 12721:2013: dosažená třída CEN/TS 16209:2022 B.
- Odolnost povrchů vůči suchému teplu podle UNI EN 12722:2013: dosažená třída CEN/TS 16209:2022 C při teplotě 100 °C.
- Schnutí (při 25 °C a 65% R. V.): na dotek v průběhu 30 minut; umožnění aplikace dalších nátěrů po 3 hodinách (doba proměnlivá v závislosti na podmínkách prostředí a podkladu).

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Povrch může být vystaven mírnému použití podlahy po 12 hodinách; kompletní zatažitelnost po 24 hodinách; kompletní technické vlastnosti jsou dosaženy po 5 dnech.

Pro systémy ALLOVER.

- Klasifikace Kvality vzduchu v místnosti: A+.
- Certifikace Indoor Air Comfort: číslo IAC-442-01-06.

- Reakce na oheň podle EN 13501-1: třída B fl s1;
vztažena na spotřebu nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Přečtěte si návod pro pokládání systému ALLOVER.

NÁVOD K POUŽITÍ

Podmínky prostředí a podkladu:

Teplota prostředí: min. +10 °C / max. +35 °C.

Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.

Teplota podkladu: min. +10 °C / max. +35 °C.

Vlhkost podkladu: $< 4\%$.

- Nářadí: štetka, vlnný váleček s krátkým vlasem.
- Počet vrstev: 2
- Ředění: vodou, 0-15 %.
- Čištění nářadí: nářadí je třeba očistit vodou ihned po použití.

- Vydatnost: 7-8 m²/l ve dvou vrstvách. Ohledně podrobnější informací týkajících se pokládání systémů („SMART“, „FLAT“, „FLAT Fast“) si přečtěte návod pro pokládání systému ALLOVER.

Další informace o výkonnosti systému ALLOVER si lze vyžádat od servisní služby firmy San Marco.

ZABARVENÍ

Výrobek je k dispozici v bezbarvé verzi.

Výrobek nelze tónovat.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +35°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5 °C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/i: jednosložkové speciální nátěrové hmoty (VŘNH): 140 g/l (2010)

Obsahuje maximálně: 140 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v Bezpečnostním listu produktu.