

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cavenier

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR S KRYSTALICKÝ TEXTUROVANÝM EFEKTEM PRO INTERIÉRY



SÉRIE 023

CAVENIER - V.2024-10-08

POPIS

CAVENIER je svého druhu jedinečný závěrečný dekorativní nátěr pro interiéry, jehož používání je nesmírně jednoduché. Obzvláštní pastózní tuhost výrobku ve spojení s jeho vynikající špachtlovatelností umožňuje neuvěřitelně účinný a rychlý dekorativní zásah i v případě velmi nesourodého povrchu.

Textura produktu se vyznačuje krystalickým a perlově lesklým dojmem vytvářeným aglomeráty minerálních částic.

Stříbrný základ umožňuje celou řadu barevných variant, od teplých tónů klasičtějších dekorací až po tmavší tóny pro soudobá propojení.

Různé dekorativní efekty upravitelné v závislosti na technice nanášení, umožňují upravit jakékoliv prostředí podle individuálního požadavku.

CAVENIER neobsahuje formaldehyd a přídavné plastifikátory.

Certifikát Redcert²: produkt snižuje spotřebu fosilních zdrojů díky využití obnovitelných surovin v hodnotovém řetězci.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

-Druh pojiva: akrylický kopolymer ve vodní emulzi

-Pigmenty a složky: minerální složky.

-Rozpouštědlo: voda

-Klasifikace kvality vnitřního vzduchu („Indoor Air Quality“): A+

-Objemová hmotnost: UNI EN ISO 2811-1: 1,34 ± 0,05 kg/l

-Viskozita v balení: pastózní

-Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0

Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.

-Schnutí: (při 25 °C a 65% relat. vlhkosti): na dotyk za tři hodiny; novou vrstvu lze nanášet po 6 hodinách.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný v interiéru na:

- Nové omítky s obsahem vodových pojiv.
- Betonové povrchy.

- Sádrové a sádkartonové povrchy.
 - Suché, kompaktní, absorpční a kohezní staré nátěry a obklady organického nebo minerálního původu.
 - Absorpční konglomeráty různého minerálního druhu.
- Povrchy je třeba náležitě připravit dodržením postupu, uvedeného v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.
- Neaplikujte na čerstvé a tendenčně alkalické podklady. Vyčkejte po dobu vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři týdny.

PŘÍPRAVA PODKLADU

- Povrchy s omítkou, sádrou a sádkartonem:
- Přesvědčte se, že je povrch podkladu dobře zaschlý a zralý. Pokud je to potřeba, přikročte ke znovupravení podkladu nebo k jeho konsolidaci pomocí příslušných produktů.
 - Je-li přítomna plíseň, ošetřete podklad pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a vysoušecím prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. V případě potřeby přidejte do produktu sanitární prostředek COMBAT 444 kód 4810444.
 - Případné zvětralé nebo odlupující se vrstvy starých nátěrů odstraňte okartáčováním nebo omytím. Případné vyboulené vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů odstraňte úplně.
 - Kartáčováním odstraňte nahromaděné vrstvy prachu, smogu a jiných materiálů.
 - V případě značné nerovnosti podkladu ošetřete otvory, praskliny, trhliny a prohlubně pomocí TAMSTUCCO 9400006/9410110. Větší trhliny vyplňte odpovídajícím tmelem.
 - Zatmeleniny a tmelové výplně osmírkujte smírkovým papírem a odstraňte prach.
 - Případné vyhlazování omítky proveďte pomocí RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150, vše v závislosti na vlastnostech podkladu.
 - Zpevněte jednou vrstvou Nástěnného akrylátového zpevňovacího prostředku IDROFIS 4700006 na vodní bázi nebo bezrozpuštědlovým mikronizovaným zpevňovacím prostředkem ATOMO 8840001.
 - Přistupte k nanášení produktu CAVENIER podle postupu v návodu na použití.
- *(Ředění izolační látky a její množství závisí přímo na savosti podkladu a je třeba ji určit prostřednictvím předběžných zkoušek přímo na daném podkladu - Přečtěte si příslušný technický list).*

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky pro prostředí a podklad:
Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C, relativní vlhkost vzduchu: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C, vlhkost podkladu: <10%
- Nářadí: inoxové hladítko.
- Počet vrstev: 1-2 v závislosti na požadovaném estetickém efektu
- Ředění: připraveno k použití
- Způsoby použití:

Efekt při jedné vstvě

Nanášejte CAVENIER na suchý podklad pomocí inoxového hladítka a produkt stejněomálně roztírejte.

Před tím, než produkt úplně zaschne, můžete pomocí hladítka vytvořit následující efekty pomocí rotačních pohybů v protijdoucích směrech, čímž se vytvoří krystalický fazetový výbrus.

Efekt dvou vrstev

Nanášejte CAVENIER na suchý podklad pomocí inoxového hladítka a produkt stejněomálně roztírejte.

Po zaschnutí první vrstvy naneste druhou a zpracujte odpovídajícím nástrojem v závislosti na požadovaném výsledném efektu.

- Nářadí je třeba očistit vodou ihned po dokončení prací.
- Očištění stěny: nejméně po 20 dnech pomocí vody.
- Orientační vydatnost:

Jednovrstevné použití

6-10 m²/l po dokončení práce v závislosti na požadovaném efektu. Údaj se vztahuje na hladké a průměrně savé podklady. Skutečnou vydatnost je dobré určit pomocí zkoušky na povrchu daného podkladu.

Dvouvrstevné použití

3-4 m²/l po dokončení práce ve dvou vrstvách a v závislosti na požadovaném výsledku. Údaj se vztahuje na hladké a průměrně savé podklady. Skutečnou vydatnost je dobré určit pomocí zkoušky na povrchu daného podkladu.

ZABARVENÍ

Výrobek je k dispozici v hotovém odstínu Stříbro (0070), který je rovněž možno použít jako odstínoměrný základ.

Barvení je možné provádět prostřednictvím odstínoměrného systému.

Výrobek může být rovněž barven pomocí barviv COLORADO ze série 548.

V případě použití výrobků různého původu je dobré je mezi sebou promíchat, aby se tak zabránilo lehkým rozdílům v odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 200 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Závěrečný dekorativní nátěr pro interiéry s krystalicky texturovaným efektem.

Nanášejte CAVENIER série 023 na bázi akrylového kopolymeru ve vodní emulzi v nejméně 1-2 vrstvách v závislosti na výsledku, kterého chcete dosáhnout.

Dodávka a provozní příprava materiálu € na m².