

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Forma

DEKORATIVNÍ PODKLADOVÝ TMEL PRO INTERIÉRY



SÉRIE 340

FORMA - V.2024-10-08

POPIS

FORMA je podkladový tmel vytvořený speciálně pro dekorativní zpracování povrchů interiérového prostředí. Snadno se používá, dá se aplikovat pomocí různých technických postupů a s různým pracovním nářadím, umožňuje nejrozličnější estetické efekty ve dvou i třech dimenzích.

Díky struktuře výrobku FORMA je možné vytvářet, v závislosti na zvolené technice použití, hodnotné a originální dekorativní prvky.

Použití výrobku FORMA a dekorativního finálního nátěru s efektem rezavého plechu ROXIDAN umožňuje snadné vytváření velmi současných a vyhledávaných efektů. Je možno rychle vytvářet vysoce realistické nebo abstraktní povrchy bez omezení diktovaného materiálem, ale pouze kýženým estetickým cílem.

FORMA je navíc skvělým základem pro vytváření nejrozličnějších dekorativních propojení se všemi dekorativními finálními úpravami.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Typ pojiva: Akrylátový kopolymer ve vodní disperzi
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: $1,68 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita: pastózní konzistence
- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 30 min.; přetíratelné po uplynutí 4 hodin.

INFORMACE O POUŽITÍ

Tento produkt je použitelný na:

- Nové i staré omítky na bázi vodních pojiv.
- Povrchy z betonu.
- Povrchy ze sádky a sádkokartonu.
- Staré nátěry a povlaky organické nebo minerální povahy, které jsou suché, kompaktní, savé a soudržné.
- Povrchy ze dřeva, dřevotřísky, překližky a podobných materiálů.

Povrch musí být náležitě připraven podle návodu popsaného v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU“.

Nepoužívejte na čerstvé podklady.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy - omítka, sádra, sádrokarton:

- Zkontrolujte stav uchování podkladu. Povrch musí být konzistentní. V opačném případě se postarejte o jeho obnovu nebo zpevnění pomocí k tomu určených prostředků.
- V případě přítomnosti plísně ošetřete povrch pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a dezinfekčního prostředku COMBAT 333 kód 4810333.
- Kartáčováním nebo omýváním odstraňte případné zvětraliny. V případě přítomnosti starých vápenných nebo temperových nátěrů odstraňte olupující se a špatně přilnavé části.
- Odstraňte nánosy prachu, smogu a jiné pomocí kartáčování.
- Vyrovnajte nepravidelnosti podkladu. Díry, pukliny, spáry a vnitřní proláčky mohou být ošetřeny výrobkem TAMSTUCCO 9400006 nebo TAMSTUCCO POLVERE 9410110. Spáry zatmelte odpovídajícím tmelem.
- Výplně a zatmelení obruste smírkovým papírem; odstraňte prach.
- Případné vyhlazování omítky provádějte výrobkem RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150 v závislosti na vlastnostech podkladu.
- Zpevnění proveďte nanesením jedné vrstvy zpevňovacího nátěru bez rozpouštědla ATOMO 8840001.
- Přistupte k nanášení výrobku FORMA podle vašeho oblíbeného postupu.
- Po uplynutí nejméně 4 hodin přikročte k nanášení zvoleného finálního nátěru. Postupujte podle příslušného technického listu pro dosažení zvolené dekorativní varianty.

Povrchy ze dřeva a překližky:

- Lehce obruste, aby se odstranila uvolněná dřevěná vlákna.
- Odstraňte případné staré vrstvy odlupující se nebo zvrásněné barvy na všech již natřených površích.
- Případnou pryskyřici odstraňte příslušným ředidlem.
- Zatmelte nerovnosti pomocí pastového tmelu TAMSTUCCO 9400006 nebo WALL STUCCO 9100019.
- Přistupte k nanášení výrobku FORMA podle vašeho oblíbeného postupu.
- Po uplynutí nejméně 4 hodin přikročte k nanášení zvoleného finálního nátěru. Postupujte podle příslušného technického listu pro dosažení zvolené dekorativní varianty.
- Dejte pozor při práci s dřevem obsahujícím vysoké množství taninu jako je např. kaštan; mohly by se na něm objevit tmavé skvrny.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky pro pracovní prostředí a stav podkladu:

Teplota prostředí: min. +8 °C / max. +35 °C

Relativní vlhkost prostředí: <75%

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Nářadí: inoxové hladítko, ocelová stěrka, štetka, brusné hladítko, zubová stěrka.

- Počet vrstev: obvykle 1; je možné nanést i druhou vrstvu.

- Ředění: připraveno k použití.

- Způsoby použití:

Nanášejte výrobek FORMA nerovnoměrně pomocí inoxového hladítka. Povrch znovu přejedte zvoleným nářadím (brusné hladítko, zubová stěrka, tamponovací štetka, špachtle) v závislosti od kýženého efektu.

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Nekolik minut vyčkejte a pomocí inoxového hladítka povrch zpevněte.
Tímto způsobem můžete vytvářet povrchy, které ovlivní výsledný estetický efekt.

- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.
- Orientační vydatnost:

Pro nátěr s tenkou vrstvou: 0,8-1 kg/mq
Pro nátěry s vyšší texturizací povrchu: 1-1,8 kg/mq.

Je vhodné určit skutečnou vydatnost prostřednictvím předběžné zkoušky na daném podkladu.

ZABARVENÍ

Produkt je k dispozici v bílé barvě a může být barven pomocí systému „Tintometric“.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
 Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
 obsahuje maximálně: 200 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Použití na předem připravené povrchy: jedna nebo dvě vrstvy výrobku FORMA na bázi akrylátového kopolymeru ve vodní disperzi, určeno pro vytváření nejrůznějších dekorativních propojení se všemi finálními dekorativními nátěry
Dodávka a pokládka materiálu € na m2.