

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Lunanuova

DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY I EXTERIÉRY – EFEKT KRYSTALOVÉ
MNOHOBAREVNOSTI



SÉRIE 022

LUNANUOVA - V.2024-10-08

POPIS

LUNANUOVA je dekorativní akryl-siloxanová povrchová úprava, obohacená o reflexní krystaly.

U interiéru se finální efekt mění v závislosti na použitém podkladovém přípravku a jako mimořádně vhodná se jeví kombinace s vodovými barvami nebo jinými dekorativními povrchovými úpravami, jako je Colorevivo, Bravocasa, Unimarc smalto murale (nástěnný smalt), Rilievo, Marcopolo, Cadoro.

Aby se efekt v interiéru co nejlépe zhodnotil, doporučujeme aplikovat přípravek na hladké nebo silné podkladové přípravky, a to i v přítomnosti povrchů s tepelnou izolací prostřednictvím „obvodového pláště“ v jedné z barevných verzí uvedených v příslušné paletě barev.

Nové složení s obsahem akrylového pojiva a siloxanového komponentu, které jsou přiřazeny specifické ochraně proti plísním a řasám, vytváří ideální mix na ochranu stěn před plísněmi a řasami.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylický-siloxanický kopolymer ve vodní emulzi
 - Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: $0,95 \pm 0,05$ kg/l
 - Schnutí (při 25°C a 65% relat. vlhkosti): mimo prach 30 min.; na dotyk 2 hodiny
 - Klasifikace pro kvalitu vzduchu v interiéru (Indoor Air Quality): A
 - Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0
- Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.

- Klasifikace UNI EN 1062-1: (nátěrové hmoty pro vnější zdivo)
- Klasifikace lesku EN ISO 2813: třída G3 (<10, matný)
- Tloušťka suchého filmu ISO 3233: třída E2 (50-100 µm)
- Granulometrie EN ISO 1524: třída S1 (<100 µm jemná)
- Stupeň propustnosti pro vodní páru UNI EN ISO 7783-2: třída V1 ($S_d < 0,14$ m vysoký) $S_d < 0,14$ m
- Stupeň propustnost vody UNI EN 1062-3: třída W3 ($W \leq 0.1$)
- Schopnost překlenutí trhlin UNI EN 1062-7A: třída A0 (bez požadavku)

- Propustnost oxidu uhličitého UNI EN 1062-6: třída C0 (bez požadavku)

INFORMACE O POUŽITÍ

Aplikace v interiéru:

- Nové a staré omítky na bázi vodních emulzí.
- Betonové povrchy.
- Povrchy ze sádky a kartonsádky.
- Staré organické nebo minerální nátěry a omítky, jsou-li suché, kompaktní, savé a celistvé.
- Povrchy ze dřeva, dřevotřísky, překližky a podobných materiálů.
- Různé minerální konglomeráty, pokud jsou savé.

Aplikace v exteriéru:

- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
- Betonové povrchy.
- Staré organické nebo minerální nátěry a omítky za předpokladu, že jsou suché, kompaktní, savé a drží pohromadě.
- Cementové povrchy z různých minerálů, pokud jsou savé.

Povrch musí být odpovídajícím způsobem připraven podle návodu v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.

Nenanášejte na čerstvě vypracované a dosud alkalické povrchy, vyčkejte dostatečnou dobu k jejich zaschnutí, obvykle asi čtyři týdny.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Naneste podkladovou vrstvu zvolenou podle efektu, kterého chcete dosáhnout. Přistupte k nanášení produktu LUNANUOVA podle postupu v návodu na použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky pro prostředí a podklad:

Teplota prostředí: min. +8 °C / max. +35 °C

relativní vlhkost prostředí: <75%

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Vyhýbejte se nanášení pod přímým dopadem slunečních paprsků.
- Po nanesení výrobku musí být venkovní zdivo chráněno před deštěm a vlhkostí až do úplného vysušení, které normálně (při 20 °C) nastane přibližně po uplynutí 72 hodin.

Aplikace v interiéru:

- Nářadí: Plochy štětec Spalter, štětec, houba,
 - Počet vrstev: jedna nebo více, v závislosti od požadovaného výsledku.
 - Ředění: vodou, max. 15%.
 - Čištění nářadí: vodou okamžitě po použití.
 - Způsoby použití:
 - Výrobek nanášejte a roztírejte přímo zvoleným nástrojem.
 - Při případném použití plastové špachtle doporučujeme výrobek nejprve nanést štětcem.
 - Orientační vydatnost: 12-15 m²/l v závislosti na použitém dekorativním podkladu.
- Spotřeba materiálu se může výrazně lišit v závislosti na zvolené technice provedení. V případě rozsáhlých prací doporučujeme provést předběžnou zkoušku.

Aplikace v exteriéru:

- Nářadí: vlněný váleček se středně dlouhým vlasem, hladítko s kousky kůže.
- Ředění: s vodou od 40 do 50 %.

- Počet vrstev: jedna nebo více v závislosti na požadovaném efektu.
 - Čištění náradí: vodou, ihned po použití.
 - Způsoby aplikace:
 - Naneste přípravek mokřým válečkem na mokřý povrch.
 - Proveďte závěrečné zpracování na základě zvolené povrchové úpravy:
 - . válečkem: postupujte nerovnoměrně za účelem dosažení stínovaného efektu
 - . hladítkem s kousky kůže: s použitím hladítka mírně nasáklého přípravkem LUNANUOVA provádějte pohyby opačnými směry, čímž vytvoříte plochy obohacené krystaly.
 - Orientační spotřeba:
 - . 15-20 m²/l na jednu vrstvu pro nanášení válečkem na hladké nebo výplňové vodové barvy;
 - . 10-15 m²/l na jednu vrstvu pro nanášení hladítkem s kousky kůže na silné obklady.
- Doporučuje se provést zabarvení přípravku (viz dostupné barevné odstíny na paletě barev).
- Uvedená spotřeba se mění v závislosti na druhu podkladu a způsobu zpracování a vztahuje se na hladké povrchy s průměrnou nasákavostí. Je vhodné určit skutečnou spotřebu na základě předběžné zkoušky na specifickém povrchu.

ZABARVENÍ

Výrobek je k dispozici v polokrycích odstínech Stříbro (0070) a Zlato (0190). Barvení je dosažitelné pomocí Tintometrického systému a barvidly COLORADO ze série 548.

V případě použití výrobků různého původu je dobré je mezi sebou promíchat, aby se tak zabránilo lehkým rozdílům v odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 200 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Dekoratívni nátěr pro interiéry i exteriéry - s efektem krystalové mnohobarevnosti. Výrobek LUNANUOVA série 022 nanášejte na již připravený povrch ve vrstvách a v množství určených savostí podkladu a požadovaného výsledného estetického efektu.

Dodávka a provozní příprava materiálu € na m².