

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Paeninsula Eggshell

MATNÁ DEKORAČNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA S EFEKTEM BLEDEŽLUTÉ BARVY („EGGSHELL“), URČENÁ PRO INTERIÉRY



SERIE 347

PAENINSULA EGGSHELL - V.2024-10-08

POPIS

Dekorační povrchová úprava pro zařízení a pro vlastní přizpůsobení prostředí a vnitřních místností podle nejmodernějších stylů a módních trendů. Exkluzivní matná povrchová úprava s efektem bleděžluté barvy („eggshell“), s rovnoměrným a elegantním vzhledem, přesná volba barevných odstínů, inspirovaná italskou uměleckou tradicí, představují dokonalý soulad pro dosažení exkluzivních, moderních a módních prostředí. Vysoká kryvost a odstranitelnost skvrn umožňují její snadnou aplikovatelnost a možnost čištění. Bez zápachu, bez obsahu těkavých organických látek (VOC), plastifikačních látek a formaldehydu.

Je klasifikovaná jako A+ podle francouzské ministerské vyhlášky pro kvalitu vzduchu ve vnitřních prostředích.

Výrobek je ve shodě se specifikacemi certifikace Air Comfort Gold od Eurofins.

Odpovídá požadavkům nařízení Komise ES 852/2004 v oblasti hygieny potravinářských produktů.

Certifikát Redcert²: produkt snižuje spotřebu fosilních zdrojů díky využití obnovitelných surovin v hodnotovém řetězci.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: modifikované syntetické polymery ve vodné disper
- Klasifikace kvality vnitřního vzduchu („Indoor Air Quality“): A+
- Certifikace Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)
- Odpovídá HACCP podle požadavků uvedených v Nařízení Komise ES 852/2004

*Zkušební zpráva č. 5279F2021 Studio ASA - Treviso, podle Normy UNI 11021.

- Klasifikace podle UNI EN 13300:
 - . Odolnost vůči omývání ISO 11998: třída 1
 - . Lesk EN ISO 2813: 5-10 při 60 °C; 5-20 při 85 °C, bleděžlutá („eggshell“)
 - . Kryvost podle ISO 6504-3: třída 2 při vydatnosti 7 m²/l.

Další parametry:

- Objemová hmotnost podle UNI EN ISO 2811-1: $1,30 \pm 0,05$ kg/l
- Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0

Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.

- Schnutí (při 25 °C a 65% R. V.): na dotek v průběhu 30 minut; umožnění aplikace dalších nátěrů po 2 hodinách.

INFORMACE O POUŽITÍ

Aplikovatelný na:

- Nové omítky s obsahem vodových pojiv.
- Betonové povrchy.
- Sádrové a sádrokartonové povrchy.
- Suché, kompaktní, absorpční a kohezni staré nátěry a obklady organického nebo minerálního původu.
- Absorpční konglomeráty různého minerálního druhu.
- Podklady z nového dřeva nebo vhodně ošetřené a lakované.
- Podklady z vhodně ošetřených železných kovů.
- Pozinkované povrchy, povrchy z hliníku a lehkých slitin.

Povrchy je třeba náležitě připravit dodržáním postupu uvedeného v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.

Neaplikujte na čerstvé a tendenčně alkalické podklady. Vyčkejte po dobu vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři týdny.

UPOZORNĚNÍ ohledně ošetření dřeva s vysoký obsahem taninu. Pro omezení tvorby tmavých skvrn aplikujte izolační podkladovou vrstvu UNIMARC ANTITANNINO, kód 3390019.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy zdí:

- Ujistěte se, že je podklad dokonale suchý a vyzrálý. Dle potřeby proveďte předělání nebo konsolidaci s použitím specifických přípravků.
- V případě přítomnosti plísní ošetřete povrch čistícím prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a ozdravným prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. V případě potřeby přidejte do vodové barvy hygienizační prvek COMBAT 444, kód 4810444.
- Kartáčováním nebo omytím odstraňte případné přítomné solné výkvěty a odlupující se části starých nátěrů. Úplně odstraňte případné vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů.
- Vykartáčováním odstraňte nánosy prachu, smogu a jiných látek.
- Vyrovnajte nepravidelnosti podkladu a ošetřete díry, trhliny, praskliny a propadliny přípravkem TAMSTUCCO. Utěsněte štěrbinu vhodnými těsnivými.
- Obruste zasádrovaná a zalátaná místa smirkovým papírem.
- V závislosti na typu podkladu proveďte případná vyhlazení na omítce použitím přípravku RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150.
- Zafixujte vrstvou akrylového nástěnného fixačního přípravku s obsahem vody IDROFIS 4700006 nebo mikronizovaného fixačního přípravku bez rozpouštědel ATOMO 8840001. Na sádrokarton aplikujte specifický izolační přípravek PREPARA 4710019 Pigmentovaný Izolant. - Obvykle na površích, které se silně rozpadají, v případě přítomnosti tenkých vrstev starých temperových barev nebo poškozených nátěrů aplikujte mikronizovaný fixační přípravek bez rozpouštědel ATOMO 8840001.
- Pro získání hladkých povrchů na pórovitých a nerovnoměrných podkladech se doporučuje aplikovat 2 vrstvy přípravku UNIMARC FONDO UNIVERSALE, série 335.
- Proveďte aplikaci přípravku podle postupů, popsanych v pokynech pro

aplikaci.

Dřevěné povrchy:

- Mírně obruste smrkovým papírem pro odstranění odstávajících dřevěných vláken.
- Odstraňte případné vrstvy odlupujících se starých nátěrů a zdrsňte všechny již natřené povrchy.
- Případně přítomnou pryskyřici odstraňte vhodným ředidlem.
- Zasadrujte nedokonalosti syntetickou sádrou. Obruste zasádrovaná místa smrkovým papírem a odstraňte prach.
- Na suchý a čistý podklad aplikujte 2 vrstvy přípravku UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335, v rozmezí nejméně 6 hodin.
- Proveďte aplikaci přípravku podle postupů, popsanych v pokynech pro aplikaci.

Povrchy ze železného kovu:

- Mechanickým nebo manuálním čištěním odstraňte šupinky nedokonale přiléhajících laminací a jakékoli stopy rzi.
- Odstraňte případné vrstvy nedokonale přiléhajících starých nátěrů a obruste povrch smrkovým papírem.
- Odmastěte podklad vhodným ředidlem.
- Odstraňte veškeré stopy prachu a nečistot.
- Na dokonale suchý povrch aplikujte přípravek MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807.
- Proveďte aplikaci přípravku podle postupů, popsanych v pokynech pro aplikaci.

Pozinkované povrchy, povrchy z hliníku a lehkých slitin:

- Mechanickým nebo manuálním čištěním odstraňte případné stopy oxidů.
- Proveďte důkladné odmaštění vhodnými alkalickými roztoky nebo ředidlem.
- Odstraňte případné vrstvy nedokonale přiléhajících starých nátěrů a obruste povrch smrkovým papírem za účelem jeho zdrsnění.
- Odstraňte jakoukoli stopu prášku a na dokonale suchý povrch aplikujte přípravek MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 na místa s výskytem rzi.
- Proveďte aplikaci přípravku podle postupů, popsanych v pokynech pro aplikaci.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:

Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Vlhkost podkladu: < 10 %

- Nářadí: štetka, váleček a stříkácí nářadí.

Aplikace stříkáním se doporučuje na dřevěných a kovových površích pro dosažení optimálního estetického výsledku s hladším a rovnoměrnějším povrchem.

- Počet vrstev: nejméně 2 vrstvy.

- Ředění: vodou

. při aplikaci štetkou a válečkem: přípravek připravený k použití nebo maximálně 10% ředění

. při aplikaci stříkáním: 10%.

- Pro zvýraznění vlastností povrchové úpravy je třeba připravit dokonale rovné a hladké povrchy,

- Nářadí se čistí vodou ihned po použití.

- Orientační spotřeba: 10-11 m²/l na jednu vrstvu v případě aplikace na hladké

podklady s průměrnou nasákavostí. Je vhodné určit skutečnou spotřebu na základě předběžné zkoušky na specifickém povrchu.

ZABARVENÍ

Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů barevné škály. Přípravek lze dále barvit s použitím barviv COLORADO, série 548. V případě použití odlišné výroby se doporučuje jednotlivé přípravky vzájemně promíchat, aby se zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 0,5 g/l VOC

Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.